

QUALITY OF EG PANEL SPRUCE / QUALITÄT LEIMHOLZPLATTE FICHTE

Quality /Qualität

BC



Material / Holzart

Pine / Kiefer

Dimensional tolerances / Dimension Toleranzen

Moisture content / Holzfeuchte

10 ± 2%

Length/ Länge

± 2mm

Lamellas width / Lamellenbreite

40-102 mm

Width / Breite

± 2mm

Glue type / Leim

D3

Thickness / Stärke

± 0,3 mm

Surface / Oberfläche

sanded with 120 paper / geschliffen 120er Körnung

For BC panels, the component lamellas are not sorted before pressing. In the panels structure are A/B and C class lamellas

Open glue lines /offene Leimfugen		Max . 20 mm from the end max. 20 mm von der Stirnseite		limited quantity vereinzelt erlaubt
Under dimension lamellas/ Untermaß der Lamellen		length/ Länge		limited quantity max 4 pcs/pallet vereinzelt erlaubt max stk/pal max 5 mm
		Thickness/ Stärke		Max 5 pcs/pallet only one surface max. 5 Stücke/ Paket auf einer Seite
Sanding deffects/ Oberflächenfehler vom Schleifen				Not accepted nicht erlaubt
Shakes / Trockungsrisse		Shallow surface shakes or end check up to a length of 30 mm are isolated admissible/ leichte Oberflächenrisse oder Endrisse bis zu einer Länge max. 30 mm		limited quantity vereinzelt erlaubt
Resin pockets/ Harzgallen		Unrepaired/ nicht ausgebessert	length/ Länge < 30 mm	accepted erlaubt
		Replaced with boats/ mit Schiffchen ausgebessert	length / Länge > 30 mm	accepted erlaubt
Knots/ Äste		Sound, intergrown knots/ gesunde festverwachsene Äste	Diameter/ Durchmesser between 35-50 mm	accepted erlaubt
			Diameter/ Durchmesser max 25 mm	accepted / erlaubt
		Black healty knots/ Punktäste	diameter/ Durchmesser < 8 mm	accepted / erlaubt
Spike knots/ Flügeläste		Sound, intergrown knots/ gesunde festverwachsene Äste	Length/ Länge 70 mm, width / Breite 10 mm/	accepted / erlaubt
			Length/ Länge 70 mm, width/ Breite 30 mm	accepted / erlaubt
		Black healty knots / schwarze Äste	Unrepaired / ausgebessert nicht	accepted / erlaubt
		Black knots/ Durchfalläste	Repaired with knot dowel/ mit Naturastdübel ausgebessert	accepted / erlaubt
Compression wood/ Buchs				accepted / erlaubt
Discoloration / Verfärbung				Limited quantity/ vereinzelt zulässig
Ingrown bark/ Rindeneinwuch				accepted / erlaubt
Insect Damage/ Insektenbefall				Not accepted nicht erlaubt
Wooden heart/ Kernröhre			Sound ,without craks/ gesund ohne Risse	accepted / erlaubt

